

UNIMARC FONDO UNIVERSALE УНИМАРК ФОНДО УНИВЕРСАЛЕ

ВОДОРАСТВОРИМАЯ МАТОВАЯ КРАСКА ОСНОВЫ

Серия 335

ОПИСАНИЕ

UNIMARC FONDO UNIVERSALE - водорастворимая краска основы для внешних и внутренних работ, на акриловых смолах в водной дисперсии, используемая во всех случаях, когда необходимо обеспечить высокую укрывающую и выравнивающую способность основания до нанесения финишного отделочного материала, обеспечивая максимальную полноту окраски. Наилучшим образом соответствуя этому назначению, материал обладает высокой укрывающей способностью, легко наносится и хорошо растягивается. Сухой слой может быть легко отшлифован, обеспечивая последующим слоям отделочного материала отличное сцепление. По своему составу, UNIMARC FONDO UNIVERSALE может использоваться для нанесения на различные поверхности и также в циклах окраски для внешних работ.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для внешних и внутренних работ наносится на:

- Поверхности из нового, старого и ранее окрашенного дерева (двери, плинтусы, балки, панели и т. д.).
 - На любое другое изделие из дерева, для которого требуется профессиональная окраска или ручная работа.
 - Поверхности из неанодированного алюминия и оцинкованные поверхности.
 - Поверхности стен жилых домов, торговых комплексов, больниц, городских зданий.
 - Поверхности из пластика и ПВХ.
 - Не рекомендуется окрашивать поверхность материалами, имеющими в своем составе нитроцеллюлозу или красками на основе нитрорастворителя.
- ВНИМАНИЕ при обработке древесины, богатой танином, для уменьшения образования темных пятен нанести изоляционную грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001/0019

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие вещества: акриловый сополимер в водной дисперсии.

- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,33 \pm 0,05$ кг/л
- Вязкость UNI 8902: 9000 ± 800 сантипуаз при 25 °C (ротационный вискозиметр Brookfield)
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влаж.): касание 2 часа; для повторной окраски 6 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянные поверхности:

- Слегка ошкурить для удаления заусенцев.
- Удалить слой старой отслоившейся краски и зачистить до шероховатости окрашенные поверхности.
- Удалить смолу нитрорастворителем 5170076
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.
- На чистую и сухую основу нанести 2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Завершить окраску при помощи водорастворимой краски или алкидной эмали на растворителях.

Поверхности из штукатурки:

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.
 - При наличии плесени обработать поверхность специальным раствором против плесени COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавливающим.
 - Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски. Устранить старое осыпающееся известковое покрытие, отслоенные краски или плохо прилегающие слои.
 - Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.
 - Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.
 - Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
 - На особенно осыпающиеся поверхности нанести грунтовку на растворителях ISOMARC 4410111 или микронизированную грунтовку без растворителей ATOMO 8840001.
 - На чистую и сухую основу нанести 2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
 - Завершить окраску при помощи водорастворимой краски или алкидной эмали на растворителях.
- *(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

Алюминиевые, оцинкованные и поверхности из лёгких сплавов:

- Удалить следы окислов ручной или механической очисткой.
- Тщательно обезжирить щелочными растворами или растворителями.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 – Код НДС 00229240270 - info@san-marco.it

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

UNIMARC FONDO UNIVERSALE УНИМАРК ФОНДО УНИВЕРСАЛЕ

ВОДОРАСТВОРИМАЯ МАТОВАЯ КРАСКА ОСНОВЫ

Серия 335

- На полностью просохшую и не ржавую основу нанести 2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE
- Минимум через 6 часов приступить к нанесению финишной отделки.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия окружающей среды и основы:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность: <75%

Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Сухая основа.

- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямым воздействием солнца.

- Инструменты: кисть, валик, краскопульт.

При нанесении кистью или валиком разбавить материал водой макс. на 5 - 10%.

- При нанесении краскопультом разбавить материал водой на 15 - 20%.

- Количество слоев: 2

- Приблизительный расход: 4-5 кв.м./л в 2 слоя для поверхностей со средним поглощением.

- Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу после использования с помощью воды.

- Окрашивать минимум через 6 часов при помощи:

Водорастворимых эмалей линии UNIMARC.

Синтетические эмали (GLOBAL LUCIDO или SATINATO, SINTOLIN, KIRON 70)

КОЛЕРОВКА

Цвета получают с помощью SISTEMA TINTOMETRICO MACROMIE. Материал также колеруется красителями COLORADO серии 548.

В случае использования различных партий цветного материала, рекомендуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 3 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)

Категория А: матовые краски для внутренних стен и потолков (глянец < 25@60°) (на водной основе): 75 г/л (2007)/ 30 г/л (2010)

Категория D: краски для отделки внутренних и внешних поверхностей из дерева и металлов (на водной основе): 150 г/л (2007), 130 г/л (2010)

UNIMARC FONDO UNIVERSALE содержит макс. 30г/л VOC (Летучих органических веществ)

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих изменений и дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставив до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходам. Хранить вдали от детей. Использовать в проветриваемом помещении.

В случае контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с техникой безопасности.

ПОЗИЦИЯ ТЕХЗАДАНИЯ

Водорастворимая матовая краска основы без запаха.

Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимой матовой краски основы без запаха UNIMARC FONDO UNIVERSALE серия 335 на основе акриловых смол в водной дисперсии не менее 2 слоев, в количестве, зависящем от впитывающей способности поверхности.

COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что представленная информация

основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты, если условия применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. За любой другой информацией по

поводу технических данных обращаться к техническому персоналу по тел.: 800853048