

# ELASTOMARC FONDO

## АКРИЛОВАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ГРУНТОВКА

### Серия 415

#### ОПИСАНИЕ

ELASTOMARC FONDO – настенное покрытие, предназначенное для обработки наружных или внутренних стен с трещинами вместе с отделкой, устойчивой к водорослям, ELASTOMARC FINITURA ANTIALGA.

Акриловый эластомерный сополимер, из которого состоит материал, обладает очень большой эластичностью, придающей ему способность к деформации и адаптации к изменению размеров основы, даже при низких температурах.

Конечное покрытие обладает водонепроницаемостью, хорошей паропроницаемостью и повышенной толщиной, что позволяет ему выдерживать даже суровые внешние условия и собственную щелочность цементных конструкций.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наносить на следующие основы:

- Новая или старая штукатурка на базе гидравлических вяжущих.
- Бетонные поверхности.
- Старая окраска и органические или минеральные покрытия, сухие, плотные, впитывающие и сплошные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
- Непромокаемые кровли с каналами для стока дождевой воды и герметизирующие оболочки для крыш и пешеходных террас.
- Специально предназначено для обработки строительных конструкций с капиллярными трещинами от усадки и динамических нагрузок.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип вяжущего: акриловый эластомерный сополимер в водной эмульсии.
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,38±0,05 г/мл.
- Вязкость UNI 8902: 100000 ± 8000 сантипуаз при 30 °C (ротационный вискозиметр Brookfield).
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влаж.): касание 1 час; для повторной окраски 16-24 часа (в зависимости от толщины слоя).

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

Оштукатуренная поверхность:

- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28 дней.
- Проверить сохранность. Поверхность должна быть плотной и без повреждений. В противном случае заделать дефекты или закрепить специальными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и гигиеническим средством COMBAT 333 код 4810333.
- Удалить старую отслаивающуюся краску.
- Удалить щеткой или смыть присутствующий налет.
- Полностью удалить верхние отставшие слои известковых красок или темперы.
- Загладить неровности основы.

\*При наличии трещин:

- Обрезать кромки трещин шириной более 1 мм;
- Обработать всю поверхность изоляционным средством на растворителе ISOMARC код 4410111 или микронизированным фиксативом без растворителя ATOMO 8840001;

- Зашпаклевать обработанные трещины грунтовкой ELASTOMARC FONDO серия 415, смешанной с кварцем (проп. 1:1);

- Нанести 2 слоя грунтовки ELASTOMARC FONDO серия 415 кистью или валиком.

- Если трещины очень заметны, утопить укрепляющую сетку из стекловолокна (тип V3-59-A производителя GAVAZZI) на зачищенных и зашпаклеванных участках между двумя слоями грунтовки ELASTOMARC FONDO;

- Через 24 часа нанести 1-2 слоя отделки ELASTOMARC FINITURA серия 417 губчатым валиком или кистью.

\*(Степень разведения изолирующего покрытия и наносимое количество зависят от впитывания его основой, их определяют предварительными пробами на конкретной основе. Проконсультироваться с технической картой).

#### ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основы:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность: <75%

Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность основы: <10%

- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямыми лучами солнца.

- После обработки наружных стен их следует защитить от дождя и влажности до полного высыхания, на что обычно (при 20 °C) требуется около 48 часов.

- Инструменты: кисть (для гладкой отделки), валик с длинным ворсом или из губки (отделка под кожуру).

В зависимости от количества и вида трещин на основе рекомендуются следующие методы.

- В присутствии капиллярных, усадочных или заметных трещин:  
.наложить 2 слоя грунтовки ELASTOMARC FONDO кистью или валиком с ворсом, расходуя около 300 мл/кв.м на один слой.

.наложить 2 слоя отделки ELASTOMARC FINITURA.

- В присутствии заметных трещин (шириной свыше миллиметра):  
.утопить укрепляющую сетку из стекловолокна (тип V3-59-A производителя GAVAZZI), нанося примерно 300 мл грунтовки ELASTOMARC FONDO и разгоняя ее губчатым валиком.

.нанести еще один слой грунтовки ELASTOMARC FONDO до полного утопления сетки, расходуя около 300 мл/кв.м.

.наложить 1 или 2 слоя отделки ELASTOMARC FINITURA.

- Разведение: готово к применению или разводится макс. 5% водой.

- Сразу же по окончании работы инструменты промывают водой.

- Повторная окраска, даже по прошествии долгого времени, выполняется только эластичными материалами; применение других материалов может привести к растрескиванию и отставанию.

- Примерный расход: Меняется в зависимости от типа отделки, основы, наличия сетки. Для работы в присутствии паутиных трещин: около 600 мл/кв.м в 2 слоя. Для работы в присутствии щелей: около 900 мл/кв.м в 3 слоя с утопленной сеткой. Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода, особенно при использовании утопленной сетки.

#### КОЛЕРОВКА

Нужный оттенок получают тинтометрической системой Marcomie (только для светлых оттенков).

Техкарта 720



SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Colorificio San Marco S.p.A. Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE)

# ELASTOMARC FONDO

## АКРИЛОВАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ГРУНТОВКА

### Серия 415

При использовании материала из разных партий рекомендуется смешать между собой разные партии во избежание легких различий в оттенке.

#### ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °С

Минимальная температура хранения: +5 °С

Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и при указанной температуре: 2 года.

#### УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/ЕС)

Кат. С : краски для наружных стен на минеральной основе (на водной основе) : 75 г/л (2007) / 40 г/л (2010)

ELASTOMARC FONDO Макс. содержание: 40 г/л ЛОВ

Средство не требует этикетирования согласно Постановлению правительства 65 от 14/03/03 с изменениями и уточнениями. При использовании средством соблюдать действующие нормы по гигиене и безопасности. По окончании работы не выбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам хорошо высохнуть и обращаться с ними, как со специальными отходами. Хранить в местах, недоступных детям. Пользоваться в хорошо проветриваемых местах. При попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды. При проглатывании

немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, в водоемы или на почву. За дополнительной информацией обратиться к карте безопасности.

#### ПОЗИЦИЯ ТЕХЗАДАНИЯ

Грунтовка для эластомерного покрытия.

Нанесение на подготовленные поверхности грунтовки для эластомерного покрытия ELASTOMARC FONDO серия 415, на базе акрилового эластомерного сополимера в водной дисперсии, не менее 2 слоев с расходом 600 мл/кв.м в присутствии паутиных трещин или в 3 слоя с расходом около 900 мл/кв.м для щелистых поверхностей с применением сетки (тип V3-59-A производителя GAVAZZI).

Поставка и применение материала на месте ..... евро за кв.м.

Дата: январь 2007

*Компания COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что информация в данной техкарте дается с учетом всего ее опыта и научно-технических знаний. Однако, она не может принять на себя ответственность за результаты полученные при применении ее продукции, так как условия применения выходят за рамки ее контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность средства в каждом отдельном случае. Настоящий документ аннулирует и заменяет все предыдущие карты. Дополнительную техническую информацию можно получить по бесплатному номеру техсервиса 800853048*

Техкарта 720

