

H-REP SILOSSANICO

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ СИЛОКСАНОВОЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Серия 080

ОПИСАНИЕ

H-REP СИЛОКСАНОВОЕ защитное покрытие водоотталкивающее, на основе водорастворимой эмульсии алкилалсилоксановой и силоксанов, не образующих пленки. Придает поверхностям стен защитные свойства к щелочам и к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

H-REP SILOSSANICO значительно повышает водоотталкивающие свойства поверхностей стен, уменьшая впитываемость воды поверхностью и предотвращая образование неэстетических белых разводов, образованных водорастворимыми солями из стен.

H-REP SILOSSANICO не изменяет воздухопроницаемость поверхности и сохраняет ее первоначальный вид.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Используется для внутренних и внешних вертикальных поверхностей в любых климатических и атмосферных условиях.

Наносится на минеральные поверхности с хорошей впитываемостью, бетонные поверхности, ячеистый бетон, железобетон, поверхности из песчаника и известняка, оштукатуренные поверхности и поверхности из кирпича и камня.

- Не наносить на старые окрашенные поверхности и органические покрытия.
- Не наносить на плохо впитывающие поверхности (полированный мрамор, гранит) и гипс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Связующее вещество: эмульсия алкилалсилоксановая и силоксаны.

-Растворитель: вода.

-Внешний вид: прозрачная жидкость.

-Масса объема UNI EN ISO 2811-1: 1.00±0.05 кг/л

-Время высыхания (25°C и 65% относительная влажность): полное высыхание через 24 ч.

Повторное окрашивание: не окрашивается повторно.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из кирпича и камня:

- Тщательно очистить поверхность от пыли; при сильном загрязнении очистить водой; в случае необходимости подвергнуть пескоструйной или химической обработке.

Рекомендуется провести предварительную пробу для определения более эффективного способа очистки.

- При наличии плесени обработать поверхность COMBAT 222 очищающим 4810222 и COMBAT 333 восстанавливающим 4810333 (смотри техническое описание).

- На сухую поверхность нанести H-REP SILOSSANICO в несколько слоев, каждый следующий на свежо выполненный, «мокрым по мокрому», вплоть до насыщения.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- Условия окружающей среды и поверхности:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

- Избегайте нанесение материала в присутствии поверхностного конденсата и при прямом попадании солнечных лучей.
 - Инструменты: кисть, краскопульт.
 - Разведение: готов к использованию.
 - При нанесении краскопультом используйте насадки диаметром 1,2-1,4 мм и давление 2-2,5 кг/м.кв.
 - Число слоев: материал необходимо наносить несколькими слоями, не дожидаясь высыхания, каждый следующий по свежо выполненному, «мокрым по мокрому», вплоть до насыщения, избегая образования потёков.
 - Материал начинает проявлять свои водоотталкивающие свойства через 24 часа после нанесения.
 - Защищайте от попадания дождя поверхность, обработанную материалом, минимум 24 часа после нанесения.
 - Сразу после окончания работы промыть инструменты водой.
 - Расход материала зависит от впитывающей способности поверхности нанесения. Рекомендуется провести предварительную пробу на отдельно взятом участке.
 - Приблизительный расход по некоторым типам поверхностей:
- | | |
|---------------------|-----------------|
| Бетон | 0,25-0,4 л/м кв |
| Натуральный камень | 0,3-1,2 л/ м кв |
| Декоративный кирпич | 0,6-1,0 л/м кв |
| Штукатурка мин. | 0,5-0,8 л/м кв |

КОЛЕРОВКА

- - - - -

ХРАНЕНИЕ

Температура хранения материала от +5 до +30.

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности 1 год.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих изменений и дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

H-REP SILOSSANICO защитное средство на водной основе для внутреннего и внешнего использования, водоотталкивающее, на базе эмульсии алкилалсилоксановой и силоксанов, не образующей пленки.

Наносится H-REP SILOSSANICO код 0800001 на подготовленные поверхности впитывающие, для наружных и внутренних работ.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sul nostro miglior ed esperienza e sui test di laboratorio e tecnici. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti se le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo. Consigliamo sempre di verificare l'adeguatezza del prodotto in ogni caso particolare. Per qualsiasi altra informazione rivolgersi al personale Colorificio San Marco al tel: 800853048

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it