

ОПИСАНИЕ

Высококачественная водоразбавляемая эмаль на основе акрил-уретановых смол в водной дисперсии и цветных пигментов с высокой устойчивостью к свету и к пожелтению.

Она используется для отделочных работ типа лакировки, особенно для контактных поверхностей, таких, как двери и оконные рамы, поскольку обладает такими свойствами, как:

- высокая твердость покрытия, устойчивость к абразивным воздействиям;

- низкая чувствительность к контакту с жирными веществами (кремами, маслами и жиром кожи). Грязь и жир не проникают в слой эмали, сохраняющей свою целостность в течение долгого времени.

- Отсутствие эффекта склеивания свежеокрашенных поверхностей;

- простота использования: благодаря таким качествам, как отличная способность заполнять и растекаться, эмаль наносится легко и свободно, что позволяет достигать высокого качества отделки.

Используется для окрашивания внутренних и защищенных внешних поверхностей, идеально подходит для дерева, пластмассы и металла после соответствующей подготовки.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- поверхности из новой или уже окрашенной древесины;
- поверхности из предварительно обработанного металла;
- поверхности из оцинкованного металла, алюминия и легких сплавов;
- поверхности из пластика (ПВХ);

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ при нанесении эмали на древесину, богатую танином. Для того, чтобы уменьшить образование темных пятен, используйте грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001/0019

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие вещества: акрил-уретановые сополимеры в водной дисперсии

- Растворитель: вода
- Объемная масса по UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,35 кг/л в зависимости от цвета
- Степень блеска по UNI EN ISO 2813: 40, угол обзора 60°
- Вязкость по UNI 8902: 2000 ± 300 cps при 25 °C по вязкозаметру Brookfield.

- Время высыхания: (при 25 °C и 65% U.R. влажности): поверхностное через 3 часа, нанесение второго слоя спустя 5 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из древесины:

- Слегка обработать поверхность наждачной бумагой, чтобы удалить приподнятые волокна древесины.
- Удалить отслоившуюся старую краску и придать шероховатость уже окрашенным поверхностям.
- Удалить имеющуюся смолу нитрорастворителем.
- Зашпатлевать дефекты синтетической шпаклевкой. Зашлифуйте шпаклевку и удалите пыль.
- Нанести на чистую и сухую основу 2 слоя грунтовки UNIMARC FONDO UNIVERSALE серии 335 с интервалом не менее 6 часов или грунтовочной матовой краски MARCONOL ORIENTALITE серии 145.
- Далее нанести 2 слоя MARCOTECH AU40.

Поверхности из черных металлов:

- Удалить посредством механической или ручной очистки непрочно прилегающую прокатную окалину и ржавчину.
- Удалить отслоившуюся старую краску и придать шероховатость всей поверхности.
- Обезжирить основу нитрорастворителем.
- Удалить всю пыль и грязь.
- Нанести на чистую и совершенно сухую поверхность MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807.
- На поверхности, наиболее подверженные воздействию атмосферных факторов, нанести 2 слоя антикоррозионной краски CROMO K70 серии 194.
- Нанести 2 слоя MARCOTECH AU40.

Поверхности из оцинкованного металла, алюминия и легких сплавов:

- Удалить имеющиеся следы окислов посредством механической или ручной очистки.
- Тщательно обезжирьте поверхность щелочным раствором или растворителем.
- Удалить отслоившуюся старую краску и придать шероховатость всей поверхности.
- Удалить всю пыль и нанести на совершенно сухую поверхность MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 на участки, где имеется ржавчина.
- На поверхности, наиболее подверженные воздействию атмосферных факторов, нанести 2 слоя универсальной основы PRIMER код 1630307.
- Нанести 2 слоя MARCOTECH AU40.

Поверхности из пластика (ПВХ):



- Зачистить поверхность наждачной бумагой, чтобы придать ей легкую шероховатость.
- Обезжирить поверхность нитрорастворителем и очистить её.
- На чистую и сухую основу нанести 2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE серии 335.
- Не раньше, чем через 6 часов нанести 2 слоя MARCOTECH AU40.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: мин.+8°C/макс.+35°C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин.+5°C/макс.+35°C
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: валик с коротким ворсом, краскопульт, кисть.
- Разведение: готов к использованию или водой не более 5%, при нанесении кистью и валиком, или разбавить водой не более 15% для краскопюльта.
- Количество слоев: не менее 2 слоев.
- Очистка инструментов должна производиться водой сразу же после их использования.
- Расход материала: 6-7 м.кв./л. на 2 слоя при толщине сухой пленки 60 мкм.

КОЛЕРОВКА

Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie. При использовании различных партий цветного материала рекомендуем вновь перемешать между собой содержимое банок, во избежание различий в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 3 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)
Категория A/d : краски для отделочных работ, для внутренних/наружных покрытий древесины и металлов (на водной основе): 150 г/л (2007) / 130 г/л (2010)
MARCOTECH AU40. Содержит не более: 100 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

На упаковках данного материала не требуется этикетка с указанием степени опасности в соответствии с действующими нормами. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставив до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходами. Хранить вдали от детей. В случае контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Полуматовая водоразбавляемая эмаль на основе акрил-уретановых смол для защиты внутренних и наружных поверхностей.

Нанесение на предварительно подготовленные поверхности полуматовой водоразбавляемой эмали на основе акрил-уретановых смол в водной дисперсии MARCOTECH AU40 с красящими пигментами и высокой светостойкостью (не менее 2 слоев, с минимальным расходом 140 мл/кв. м).

Дата: Ноябрь 2012 года

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sul miglior nostro know-how e sui risultati delle prove tecniche. Non è possibile assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti se le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo. Consigliamo sempre di verificare la qualità del materiale in ogni caso. Per qualsiasi informazione o richiesta di dati tecnici, rivolgersi al personale Colorificio San Marco al tel. +39 041 4569322.

