

COMBAT 333

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СТЕН

Код. 4810333

ОПИСАНИЕ

COMBAT 333 - «предохраняющий» используется для улучшения состояния стен, действует как противогрибковый и препятствует ее размножению. Предохраняет внешний вид декоративных покрытий от появления плесени, грибка или водорослей; используется для фасадных и внутренних работ.

ОСНОВЫ НАНЕСЕНИЯ

Наносится на любой тип поверхности, пораженный различными типами плесени.

Наносится так же на декоративные краски и на существующие пластиковые покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Растворитель: вода
- Масса объема UNI 8910 : 1.00 ± 0.02 кг. на л.
- Высыхание (при 25C 65% U.R.) поверхностное 30 минут, нанесение краски после 2 – 3 часов.
- Расход: приблизительно 8 - 10 м. к. / л. на слой.
- Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу после использования с помощью воды.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для поверхности ни разу не покрывавшейся краской:

- Убедитесь, что поверхность хорошо высохла.
- Поверхность должна быть плотной и не должна иметь склонность к разрушению. В противном случае примите необходимые меры восстановления и укрепления с помощью специальных материалов.
- Обработайте поверхность с помощью COMBAT 222 очищающий (4810222). Через 30 минут смойте водой.
- Затем, через 2 – 3 часа обработайте, выровняв поверхность равномерно нанося кистью или спреем 1 или 2 слоя с COMBAT 333 для улучшения состояния стен (4810333).
- Для эффективного действия и более глубокого проникновения на внешней поверхности, нанесите несколько раз материал, мокрый по мокрому и оставьте его на 2 – 3 часа.
- Очистите неровности поверхности. Дырки, трещины могут быть обработаны TAMSTUCCO (9400006) (также порошок 9410100).
- Трещины должны быть расширены и заполнены штукатуркой или аналогичными материалами.
- Отшлифуйте неровности с помощью наждачной бумаги.
- Удалить остатки пыли, грязи и др. остатки с помощью мягкой щетки.
- Используйте как фиксатор для внешних работ и во всех других случаях, в которых необходимо выровнять и укрепить поверхность, ISOMARC 4410111 разбавленный со специальным разбавителем 5080803. или АТОМО микро эмульсионный фиксатор для внешних работ, разбавленный на 50 – 60 % с водой.
- Для внутренней поверхности фиксатор на водяной основе IDROFIS – 4700006.
- Для отделки внутренней поверхности советуем нанести 2 слоя водоземлюсионной краской COMBAT 777 (4870777) или атермичной краской SUPERCONFORT (4880888).

- Для отделки внешней поверхности нанесите 2 слоя WASSERLAC AL QUARZO ANTIALGA серия 431 или краска для внешних работ, с добавлением COMBAT 111 (4810111), либо AQUASIL или ACRISYL LISCHIA.

Для поверхности уже окрашенной:

- Проверьте поверхность ее плотность и прилегание.
- Очистите неприлегающие слои старых покрытий.
- Обработайте поверхность с помощью COMBAT 222 очищающий 4810222. Через 30 минут смойте водой.
- Затем через 2 – 3 часа обработайте, поверхность равномерно нанося кистью или спреем в 1 или 2 слоя с COMBAT 333 для улучшения состояния стен (4810333).
- Для эффективного действия и более глубокого проникновения, на внешние поверхности нанесите несколько раз материал, мокрый по мокрому и оставьте его на 2 – 3 часа.
- Очистите неровности поверхности и нанесите фиксатор, как указано для поверхности ни разу не покрывавшейся краской.
- Для отделки внутренней поверхности советуем нанести 2 слоя краской COMBAT 777 (4870777) или атермичной водоземлюсионной краской SUPERCONFORT (4880888).
- Для отделки внешней поверхности нанесите 2 слоя WASSERLAC AL QUARZO ANTIALGA серия 431 или краска для внешних работ, хорошо разбавленная с добавлением COMBAT 111 (4810111), либо AQUASIL или ACRISYL LISCHIA.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится кисточкой, возможно для нанесение спреем.

Материал готов к использованию.

Материал наносится в один или два слоя в зависимости от степени поражения стен грибком, плесенью или водорослями.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА

Температура хранения продукта от +5 до +30.

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности около 2 лет.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Раздражающий для глаз и для кожи.

Может спровоцировать аллергические реакции в контакте с кожей.

Содержит: 2 - оттил – 2Н – изотиазолин – 3 он.

В контакте со свободным кислородом образует токсичный газ.

Избегайте попадания в глаза и на кожу.

В случае контакта с глазами и с кожей немедленно промойте водой.

Держите в недоступном месте от детей.

Не дышите газом /дымом/запахами /аэрозолем

Не выбрасывайте отходы в канализацию.

Используйте только в местах хорошо вентилируемых.

В случае попадания в желудок проконсультируйтесь

сразу с врачом и покажите ему упаковку или этикетку.

Пользуйтесь защитными перчатками и специальной формой одежды.

Применять продукт согласно нормам гигиены и безопасности; после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с информацией касающейся соблюдения норм безопасности, при проведение штукатурных и малярных работ.

COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что представленная информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если условия применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. За любой другой информацией по поводу технических данных обращаться к техническому персоналу по тел: 800853048

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it