

# UNIMARC FINITURA CERATA УНИМАРК ФИНИТУРА ЧЕРАТА

## ВОСКОВАЯ КОЛЕРУЕМАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ДЕРЕВА

### Серия 312

#### ОПИСАНИЕ

UNIMARC FINITURA CERATA – это материал на водной основе для древесины, позволяющий выполнить финишную отделку с восковым аспектом. Связующее вещество на основе акриловых сополимеров содержит специальные добавки, поглощающие ультрафиолетовые лучи, прозрачные пигменты и мелкокристаллический воск, которые при колеровке не скрывают натуральную текстуру дерева, наделяют отличной водоотталкивающей способностью, позволяя применять материал также для внешних работ в условиях сильного воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Пленка материала при нанесении отлично растягивается и очень эластична, остается неизменяемой, несмотря на естественные структурные изменения древесины.

#### ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на древесину:

Поверхности из нового, старого и ранее окрашенного дерева, напр., двери, плинтусы, дверные и оконные рамы, балки, ставни, лестницы, панели, обшивку из вагонки, забор.

**ВНИМАНИЕ** при обработке древесины, богатой танином, для уменьшения образования темных пятен нанести изоляционную грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001/0019

**ВНИМАНИЕ** при обработке древесины, не содержащей танина, до нанесения UNIMARC FINITURA CERATA пастельных тонов, использовать бесцветную изоляционную грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001, чтобы дерево со временем не пожелтело.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующее вещество: акриловый сополимер в водной дисперсии
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1:  $1,10 \pm 0,05$  кг/л
- Вязкость при упаковке UNI 8902:  $750 \pm 100$  сантипуаз при 25 °C (ротационный вискозиметр Brookfield)
- Блеск UNI EN ISO 2813: 20-30, в зависимости от оттенка
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание 1 час; для повторной окраски 6 часов.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из нового или восстановленного дерева:

- Слегка ошкурить для удаления заусенцев.
  - Удалить смолу нитрорастворителем.
  - Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой.
- Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.
- Убедиться, что дерево не слишком влажное.
  - Нанести один слой бесцветного UNIMARC IMPREGNANTE 3130300, разведенного на 20-30% водой.
  - Для наружных работ, чтобы повысить степень защиты поверхности рекомендуется нанести два слоя цветного UNIMARC IMPREGNANTE серия 313.
  - Ошкурить поверхности, затем нанести 2 слоя UNIMARC FINITURA CERATA, отшлифовывая между слоями, устраняя неприлегающие волокна.

Поверхности из ранее окрашенного дерева:

- Ошкурить для удаления заусенцев.
  - Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить до шершавости окрашенные поверхности.
  - Удалить смолу нитрорастворителем.
  - Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой.
- Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.
- Убедиться, что дерево не слишком влажное.
  - Нанести один слой UNIMARC IMPREGNANTE в местах поврежденной древесины для выравнивания впитывающей способности.
  - Ошкурить поверхности, затем нанести 2 слоя UNIMARC FINITURA CERATA, отшлифовывая между слоями, устраняя неприлегающие волокна.
- Для наружных работ для достижения наилучшей защиты основания рекомендуется нанести первый слой цветного UNIMARC IMPREGNANTE для защиты дерева, затем нанести UNIMARC FINITURA CERATA в том же цвете по каталогу цветов.

#### ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия окружающей среды и основы:

- Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
- Относительная влажность: <75%
- Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C
- Влажность основы: <10%
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямым воздействием солнца.
- Инструменты: кисть, краскопульт.
- Тщательно перемешать материал перед использованием.

Техническое описание

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 – Код НДС 00229240270 - [info@san-marco.it](mailto:info@san-marco.it)



# UNIMARC FINITURA CERATA УНИМАРК ФИНИТУРА ЧЕРАТА

## ВОСКОВАЯ КОЛЕРУЕМАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ДЕРЕВА

### Серия 312

- Материал готов к употреблению.
- При нанесении краскопультom разбавить материал водой макс. на 5%.
- Нанести материал в несколько слоев, выжидая между ними не менее 6 часов.
- Количество слоев: для внутренних работ и при нормальных условиях рекомендуется наносить 2 слоя; для наружных работ и на новое дерево рекомендуется наносить не менее 3 слоев.
- Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу после использования с помощью воды.
- Приблизительный расход: 5-6 кв.м./л в 2 слоя для древесины со средним поглощением.

#### КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в цветах, представленных в каталоге. Колеровка осуществляется при помощи красителей или с помощью тинтометрической системы Sistema Tintometrico Marcromie.

#### ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C  
Минимальная температура хранения: +5 °C  
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и при указанной температуре: 3 года.

#### БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/EC)  
Кат. E: краски и пропитки для дерева для внешних и внутренних работ (на водной основе): 150 г/л (2007) / 130 г/л (2010)  
UNIMARC FINITURA CERATA макс. содержит: 130 г/л VOC (Летучие органические вещества)

-Материал не требует информационных этикеток по директиве D.C.285 от 16/7/98 согласно следующим изменениям и последним данным. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с информацией, касающейся соблюдения норм безопасности при проведении штукатурных и малярных работ.

#### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Восковая колеруемая защита для внутренних и внешних работ.  
Нанесение на подготовленные поверхности защитного средства для внутренних и внешних работ UNIMARC FINITURA CERATA серия 312, на основе акрилового сополимера в водной дисперсии не менее 2 слоев в количестве, зависящем от впитывающей способности поверхности.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati del nostro know-how e sulle conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare l'adeguatezza del prodotto in ogni caso. Il presente testo tecnico annulla e sostituisce automaticamente tutti i precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico del COLORIFICIO SAN MARCO al telefono: +39 041 4569322.*

Техническое описание

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 – Код НДС 00229240270 - [info@san-marco.it](mailto:info@san-marco.it)

