

UNIMARC FINITURA LEGNO SATINATA УНИМАРК ФИНИТУРА ЛЕНЬЁ САТИНАТА ПРОЗРАЧНАЯ ПОЛУМАТОВАЯ ФИНИТУРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА Код 3180638

ОПИСАНИЕ

UNIMARC FINITURA LEGNO SATINATA - прозрачная полуматовая финитура для защиты поверхностей из дерева для внутренних и внешних работ. Используется для придания супермоющего свойства и повышенной стойкости к истиранию поверхностям из дерева. Связующие вещества на основе акриловых сополимеров и частичек, поглощающих солнечные лучи, позволяют применять материал для внешних работ при разных условиях окружающей среды.

Пленка сатинового аспекта получаемая при нанесении материала отлично растягивается и очень эластична, остается неизменяемой, несмотря на натуральные изменения дерева, происходящие под воздействием колебаний температуры и влажности.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наносить на древесину:

Поверхности из нового, старого и ранее окрашенного дерева, например: двери, плинтусы, дверные и оконные рамы, балки, ставни, лестницы, панели, обшивку из вагонки, забор.

ВНИМАНИЕ при обработке древесины, богатой танином, для уменьшения образования темных пятен нанести изоляционную грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001/0019

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие вещества: акриловая смола в вододисперсионном растворе.

Плотность: UNI 8910: 1,00-1,10 кг/л

-Вязкость продукта UNI 8902: 800 ± 10% cps при 25C

-Время высыхания (при + 25 C и 65% U. R.(влажность) поверхностное 1 час; окончательное через 6 часов

-Яркость (блеск) UNI 10795: полуматовая поверхность satinata 20 ± 5 едниц на 60.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из нового или восстановленного дерева:

- Слегка ошкурить для удаления заусенцев.
- Удалить смолу нитрорастворителем.
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.

- Убедиться, что дерево не слишком влажное.
- Нанести один слой бесцветного UNIMARC IMPREGNANTE 3130300, разведенного на 20-30% водой.
- Для наружных работ, чтобы повысить степень защиты поверхности рекомендуется нанести два слоя цветного UNIMARC IMPREGNANTE серия 313.
- Отшлифовать поверхность и нанести 2 слоя UNIMARC FINITURA LEGNO SATINATA, отшлифовывая между слоями, устраняя не прилегающее волокна.

Поверхности из ранее окрашенного дерева:

- Ошкурить для удаления заусенцев.
- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить до шершавости окрашенные поверхности.
- Удалить смолу нитрорастворителем.
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.
- Убедиться, что дерево не слишком влажное.
- Нанести один слой UNIMARC IMPREGNANTE 3130300, разведенного на 20-30% водой в местах поврежденной древесины для выравнивания впитывающей способности.
- Для наружных работ, чтобы повысить степень защиты поверхности рекомендуется нанести два слоя цветного UNIMARC IMPREGNANTE серия 313.
- Отшлифовать поверхность и нанести 2 слоя UNIMARC FINITURA LEGNO SATINATA, отшлифовывая между слоями, устраняя не прилегающее волокна.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Условия помещения и поверхности:

Температура помещения: мин.+5C / макс. +35C

Влажность помещения : <80%

Температура поверхности: мин.+5C / макс. +35C

Влажность поверхности: <10% U.R.

- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямым воздействием солнца.
- Инструменты: кисть, краскопульт.
- Тщательно перемешать материал перед использованием.
- Материал готов к употреблению.
- При нанесении краскопультом разбавить материал водой макс. на 5%.

Техническое описание

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 - Код НДС 00229240270 - info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

UNIMARC FINITURA LEGNO SATINATA УНИМАРК ФИНИТУРА ЛЕНЬЁ САТИНАТА
ПРОЗРАЧНАЯ ПОЛУМАТОВАЯ ФИНИТУРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА
Код 3180638

- Нанести материал в несколько слоев, выжидая между ними не менее 6 часов.
 - Количество слоев: для внутренних работ и при нормальных условиях рекомендуется наносить 2 слоя; для наружных работ и на новое дерево рекомендуется наносить не менее 3 слоев.
 - Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу после использования с помощью воды.
 - Расход: 5-6 м.кв./л в 2 слоя для древесины со средним поглощением.
- Своевременно определяйте реальную отдачу с помощью предварительных проб в отдельном месте.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в цветах, представленных в каталоге. Колеровка осуществляется при помощи красителей или с помощью тинтометрической системы Sistema Tintometrico Marcromie.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и при указанной температуре: 3 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/ЕС)
Кат. E: краски и пропитки для дерева для внешних и внутренних работ (на водной основе):
150 г/л (2007) / 130 г/л (2010)
UNIMARC FINITURA LEGNO SATINATA макс. содержит: 30 г/л VOC (Летучие органические вещества)

-Материал не требует информационных этикеток по директиве D.C.285 от 16/7/98 согласно

следующим изменениям и последним данным. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с информацией, касающейся соблюдения норм безопасности при проведении штукатурных и малярных работ.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Нанесение на подготовленные поверхности прозрачной матовой финитуры для внутренних и внешних работ UNIMARC FINITURA LEGNO SATINATA код 3180638, на основе акрилового сополимера в водной дисперсии не менее 2 слоев в количестве, зависящем от впитывающей способности поверхности.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sulle migliori esperienze del nostro know-how e sulle conoscenze tecniche; non è possibile, tuttavia, assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo diretto. Consigliamo sempre di verificare l'idoneità del materiale in ogni caso particolare. Questo descritto tecnico annulla e automaticamente sostituisce tutte le precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico di COLORIFICIO SAN MARCO al telefono: +39 041 4569322.

Техническое описание

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 –Код НДС 00229240270 - info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA