

MARCOTECH AU10 MARCOTEX AU10

АКРИЛ-УРЕТАНОВАЯ ВОДОРАСТВОРИМАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ЛАКОВОЙ МАТОВОЙ ОТДЕЛКИ

Серия 315

ОПИСАНИЕ

Высококачественная водоразбавляемая эмаль на основе акрил-уретановых смол в водной дисперсии и цветных пигментов с высокой устойчивостью к свету и к пожелтению.

Она используется для отделочных работ типа лакировки, особенно для контактных поверхностей, таких, как двери и оконные рамы, поскольку обладает следующими качествами:

- высокая твердость покрытия, устойчивость к абразивным воздействиям;

- низкая чувствительность к контакту с жирными веществами (кремами, маслами и жиром кожи). Грязь и жир не проникают в слой эмали, сохраняющей свою целостность в течение долгого времени.

- Отсутствие эффекта склеивания свежескрашенными поверхностями;

- простота использования: благодаря таким качествам, как отличная способность заполнять и растекаться, эмаль наносится легко и свободно, что позволяет достигать высокого качества отделки.

Используется для окрашивания внутренних и защищенных внешних поверхностей, идеально подходит для дерева, пластмассы и металла после соответствующей подготовки.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- поверхности из новой или уже окрашенной древесины;

- поверхности из предварительно обработанного металла;

- поверхности из оцинкованного металла, алюминия и легких сплавов;

- поверхности из пластика (ПВХ);

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ при нанесении эмали на древесину, богатую танином. Для того чтобы уменьшить образование темных пятен, используйте грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001/0019

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие вещества: акрил-уретановые сополимеры в водной дисперсии

- Растворитель: вода

- Объемная масса по UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,35 кг/л в зависимости от цвета

- Степень блеска по UNI EN ISO 2813-1: 10, угол обзора 60°

- Вязкость по UNI 8902: 2000 ± 300 cps при 25 °C по вязкозаметру Brookfield.

- Время высыхания: (при 25 °C и 65% U.R. влажности): поверхностное через 3 часа, нанесение второго слоя спустя 5 часов.

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Поверхности из древесины:

- Слегка обработать поверхность наждачной бумагой, чтобы удалить приподнятые волокна древесины.

- Удалить отслоившуюся старую краску и придать шероховатость уже окрашенным поверхностям.

- Удалить имеющуюся смолу нитрорастворителем.

- Зашпатлевать дефекты синтетической шпаклевкой. Зашлифуйте шпаклевку и удалите пыль.

- Нанести на чистую и сухую основу 2 слоя грунтовки UNIMARC FONDO UNIVERSALE серии 335 с интервалом не менее 6 часов или грунтовочной матовой краски MARCONOL ORIENTALITE серии 145.

- Далее нанести 2 слоя MARCOTECH AU10.

Поверхности из черных металлов:

- Удалить посредством механической или ручной очистки непрочно прилегающую прокатную окалину и ржавчину.

- Удалить отслоившуюся старую краску и придать шероховатость всей поверхности.

- Обезжирить основу нитрорастворителем.

- Удалить всю пыль и грязь.

- Нанести на чистую и совершенно сухую поверхность MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807.

- На поверхности, наиболее подверженные воздействию атмосферных факторов, нанести 2 слоя антикоррозионной краски CROMO K70 серии 194.

- Нанести 2 слоя MARCOTECH AU10.

Поверхности из оцинкованного металла, алюминия и легких сплавов:

- Удалить имеющиеся следы окислов посредством механической или ручной очистки.

- Тщательно обезжирьте поверхность щелочным раствором или растворителем.

- Удалить отслоившуюся старую краску и придать шероховатость всей поверхности.

- Удалить всю пыль и нанести на совершенно сухую поверхность MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 на участки, где имеется ржавчина.

- На поверхности, наиболее подверженные воздействию атмосферных факторов, нанести 2 слоя универсальной основы PRIMER код 1630307.

- Нанести 2 слоя MARCOTECH AU10.

- Поверхности из пластика (ПВХ):

- Зачистить поверхность наждачной бумагой, чтобы придать ей легкую шероховатость.



MARCOTECH AU10 MARCOTEX AU10
АКРИЛ-УРЕТАНОВАЯ ВОДОРАСТВОРИМАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ЛАКОВОЙ МАТОВОЙ ОТДЕЛКИ
Серия 315

- Обезжирить поверхность нитрорастворителем и очистить её.
- На чистую и сухую основу нанести 2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE серии 335.
- Не раньше, чем через 6 часов нанести 2 слоя MARCOTECH AU10.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: мин.+8°C/макс.+35°C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин.+5°C/макс.+35°C
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: валик с коротким ворсом, краскопульт, кисть.
- Разведение: готов к использованию или водой не более 5%, при нанесении кистью и валиком, или разбавить водой не более 15% для краскопульта.
- Количество слоев: не менее 2 слоев.
- Очистка инструментов должна производиться водой сразу же после их использования.
- Расход материала: 6-7 м.кв./л. на 2 слоя при толщине сухой пленки 60 мкм.

КОЛЕРОВКА

Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie. При использовании различных партий цветного материала рекомендуем вновь перемешать между собой содержимое банок, во избежание различий в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Стабильность в невскрытой упаковке изготовителя и при надлежащих температурных условиях: 3 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)
Категория A/d : краски для отделочных работ, для внутренних/наружных покрытий древесины и металлов (на водной основе): 150 г/л (2007) / 130 г/л (2010)MARCOTECH AU10. Содержит не более: 100 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

На упаковках данного материала не требуется этикетка с указанием степени опасности в соответствии с

действующими нормами. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходам. Хранить вдали от детей. В случае контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Матовая водоразбавляемая эмаль на основе акрил-уретановых смол для защиты внутренних и наружных поверхностей.

Нанесение на предварительно подготовленные поверхности матовой водоразбавляемой эмали на основе акрил-уретановых смол в водной дисперсии MARCOTECH AU10 с красящими пигментами и высокой светостойкостью (не менее 2 слоев, с минимальным расходом 140 мл/кв. м).

Дата: Ноябрь 2012 года

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantiscono, che l'informazione presentata è basata sul miglior nostro know-how e su rigorosi test di laboratorio. Non assumiamo alcuna responsabilità per i risultati ottenuti se le condizioni d'uso non sono state rispettate. Consigliamo sempre di verificare la qualità del materiale in ogni caso. Per qualsiasi informazione tecnica, rivolgetevi al personale Colorificio San Marco al tel. +39 041 4569322.

