



02/04/2024

**Краска ВД-АК 1211
Arcobaleno Strong 10****Тип:**

Акриловая водоразбавляемая краска.

Назначение:

Подходит для окрашивания помещений с повышенной влажностью, а также внутренних помещений с высокими гигиеническими требованиями (больницы, детские и лечебно-профилактические учреждения, предприятия пищевой и медицинской промышленности), стен и потолков в кухнях, ванных и жилых комнатах. Выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел. Подходит для фасадов.

Технические характеристики:

Расход, м ² /л на зашпатлеванные поверхности. Зависит от подготовки поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения	5-6 база А; 4-5 база С;
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	65 база А 45 база С
Плотность, кг/л, не менее	1,5 база А 1,3 база С;
Вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 8 мм, сек, не менее	20
Степень перетира, мкм, не более	20
Время высыхания, час, не более	1, (при +20°С, и влажности 65%);
Степень глянца, %	85°-11,8; 60°-2,5 Матовая;
Базис	А и С;
Цвет	Колеруется по системам «ARCOBALENO 124 цвета», «MONICOLOR», «NCS», «RAL», «COLORIS» и др.;
Класс стойкости при влажном истирании:	1
Стойкость к мокрому истиранию через 7 суток, двойные проходы	> 10 000;
Тара, л	0,9; 2,7; 9,0;
Способ нанесения	кисть, валик, распылитель при температуре не ниже +15°С

Применение:

Наносить на чистые, сухие, прочные поверхности.

Слабо держащиеся покрытия удалить.

Для улучшения адгезии и уменьшения расхода краски рекомендуется предварительно прогрунтовать основание с помощью грунта MICROFIS или UNIFIS, в зависимости от требований.

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%.

Наносить кистью, валиком, методом распыления при температуре не ниже +15°С.

При необходимости разбавить водой не более 5%. Следующий слой наносить через 1-2 часа.

Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

Хранение:

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой «зима».

Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

Очистка инструмента:

Сразу после использования удалить остатки краски, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

Меры предосторожности:

Не допускать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. При работе соблюдать обычные меры предосторожности.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов:

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Нормативные документы:

ТУ 20.30.11-001-49075239-2022;

Свидетельство Государственной регистрации RU.54.НС.01.008.Е.000212.03.24;

Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности RU C-RU.ПБ68.В.01145/22

Примечания:

Эти данные основываются на опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний.

Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как мы не можем охватить многообразие окрашиваемых материалов и все возможные способы применения данного материала. За возможные последствия в случае использования материала не по назначению изготовитель ответственности не несёт.

Содержание технических инструкций не является основанием для ответственности. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ними, требуют письменного подтверждения заводом.