



02/04/2024

Краска ВД-АК 2032
Arcobaleno Strong 7

Тип:

Акриловая водоразбавляемая краска.

Назначение:

Подходит для нанесения на больших поверхностях с повышенными требованиями к механическим нагрузкам и нуждающихся в частой уборке с применением моющих средств.

Рекомендуется для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей фасадов зданий, а также внутренних помещений.

Применима для окраски штукатурки, шпатлевки, бетона, кирпича, фанеры, дерева, ДСП, ДВП, МДФ, ГВЛ, ГКЛ. Срок службы покрытия не менее 5 лет при строгом соблюдении технологии нанесения.

Технические характеристики:

Расход, м ² /л: на зашпатлеванные поверхности. Зависит от подготовки поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения	5-6 база А; 4-5 база С;
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее:	56 база А; 40 база С;
Плотность, кг/л, около:	1,50 база А; 1,25 база С;
Вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 8 мм, сек, не менее:	40
Степень перетира, мкм, не более:	20;
Время высыхания, час, не более:	1, (при +20°С, и влажности 65%);
Степень глянца, %	85°-5,9; 60°-2,4 Матовая;
Базис:	А и С;
Цвет:	Колеруется по системам «ARCOBALENO 124 цвета», «MONICOLOR», «NCS», «RAL», «COLORIS» и др.;
Класс стойкости при влажном истирании:	1
Стойкость к мокрому истиранию через 7 суток, двойные проходы	> 10 000;
Тара, л	0,9; 2,7; 9,0;
Способ нанесения	Кисть, валик, распылитель при температуре не ниже +15°С

Применение:

Наносить на чистые, сухие, прочные поверхности.

Слабо держащиеся покрытия удалить.

Для улучшения адгезии и уменьшения расхода краски рекомендуется предварительно прогрунтовать основание с помощью грунта MICROFIS или UNIFIS, в зависимости от требований.

Перед применением краску тщательно перемешать.

При необходимости разбавить водой не более 5%

Наносить кистью, валиком, методом распыления при температуре не ниже +15°C.

При необходимости разбавить водой не более 5%.

Следующий слой наносить через 1-2 часа. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

Хранение:

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой «зима».

Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

Очистка инструмента:

Сразу после использования удалить остатки краски, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

Меры предосторожности:

Не допускать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. При работе соблюдать обычные меры предосторожности.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов:

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Нормативные документы:

ТУ 20.30.11-001-49075239-2022;

Свидетельство Государственной регистрации RU.54.НС.01.008.Е.000212.03.24;

Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности RU C-RU.ПБ68.В.01145/22

Примечания:

Эти данные основываются на опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний.

Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как мы не можем охватить многообразие окрашиваемых материалов и все возможные способы применения данного материала. За возможные последствия в случае использования материала не по назначению изготовитель ответственности не несёт.

Содержание технических инструкций не является основанием для ответственности. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ними, требуют письменного подтверждения заводом.